

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL MASILLA SOFT (LIGERA)

- Adecuado para nivelar superficies profundas y desiguales en chapas de acero
- Rápido secado
- Fácil lijado
- No tiene poros después del lijado
- No porosa
- No flacidez
- Color: Beige
- VOC compatible

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO		
		P220 - P280
		MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO

	Proporción de mezcla:	MOBIHEL MASILLA SOFT (ligera) BP ENDURECEDOR	100 g 2 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	3 - 6 min	
	Revuelva bien:		
	Difusión:		
	Secado a 20°C:	20 - 30 min	
	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	5 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm	
	Lijado en seco:	Lijado rugosa: P80 - P120 Lijado fino: P150 - P180 - P220	

	Tratamiento adicional:	Todos los rellenos 2K MOBIHEL
	Vida útil:	18 meses

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (b)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **250 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **170 g/l**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (01.08.2024)