

Information technique (08/24)

MASTIC SOFT MOBIHEL

- Convient pour niveler les zones profondes et inégales de la tôle d'acier
- Séchage rapide
- Facile à poncer
- Ne cause pas de trous après le ponçage
- Non poreux
- Aucun affaissement
- Couleur: beige
- Conforme COV

PRÉPARATION DES SUPPORTS		
		P220 - P280
		MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE

	Proportions de mélange:	MASTIC SOFT MOBIHEL BP DURCISSEUR	100 g 2 g
	Durée de vie du mélange à 20°C:	3 - 6 min	
	Bien mélanger:		
	Application:		
	Temps de séchage à 20°C:	20 - 30 min	
	Temps de séchage (infra-rouge à ondes courtes):	5 min Distance de l'élément: 70 - 80 cm	
	Ponçage à sec:	Ponçage grossier: P80 - P120 Ponçage de finition: P150 - P180 - P220	

	Traitement ultérieur:	Tous les apprêts 2K du programme MOBIHEL
	Durée de vie:	18 mois

2004/42/II B(b) (250) 170

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **250 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **170 g/l**.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (01.08.2024)