

























Technikai információk (08/24)

MOBIHEL 3:1 SZÓRÓGITT UNIVERZAL

- Alapozóként és töltőanyagként, jó korrózióvédelmet nyújt.
- Használható csupasz fémre, például acéllemezre, horganyzott acélra alumíniumra, valamint az összes OEM alapozóra
- Kiváló tapadás
- Jó csiszolhatósági tulajdonságok – nedves vagy száraz felületen is
- Szín: szürke
- VOC kompatibilis

			
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC
	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC

	Keverési arány térfogat szerint::	MOBIHEL 3:1 SZÓRÓGITT UNIVERZAL MOBIHEL 2K EDZŐ 700	3 rész 1 rész
	Keverési arány súly szerint:	MOBIHEL 3:1 SZÓRÓGITT UNIVERZAL MOBIHEL 2K EDZŐ 700	100 g 26 g
	Felhasználási idő 20°C-on:	2 h	
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ 4 mm/20°C	28 - 32 s	
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1.6 - 1.8 mm 2 - 2.5 bar	

	Rétegek száma:	1 réteg	3 réteg
	Rétegvastagság:	40 µm	120 µm
	Rétegek:	10 - 15 min/20°C a rétegek között 15 - 20 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt	
	Száradási idő 20°C-on:	1,5 h	4 - 5 h
	Száradási idő 60°C-on:	rétegvastagság: 40 µm 20 min rétegvastagság: 40 µm	rétegvastagság: 120 µm 30 min rétegvastagság: 120 µm
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	15 - 20 min Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm	
	Száraz csiszolás:	P360 - P600	
	Száraz csiszolás:	P600 - P1200	
	További alkalmazás:	Az összes MOBIHEL programhoz tartozó fedőfesték	
	Szavatossági idő:	2 év	

2004/42/II B(c) (540) 530

EU határérték VOC (kategória: II B (c)) formájában, felhasználásra kész termék **540 g / l**. Felhasználásra előkészített termék **530 g / l**.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (01.08.2024)