

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL 1K PRAIMER FILLER QDRY

- Еднокомпонентен Primer Filler
- Едноставен за употреба
- Брзо сушење: 30 мин / 20°C
- Одличен прием на челечен лим и алуминиум, поцинкуваниот е потребно предходно да се обработи со MOBIHEL PRAIMER.
- Можност за премачкување со било кој MOBIHEL завршен лак
- Боја: сива

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ
	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ
		MOBIHEL PRAIMER	

	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	22-26 сек. 40 - 60% MOBIHEL QDRY РАЗРЕДУВАЧ РАЗМЕР НА МЕШАЊЕ ТЕЖИНСКО
	Потребни пиштоли за фарбање:	1,6-1,8 мм 2-2,5 бар
	Број на наноси: Дебелина на нанос:	2 80 - 90 мкм
	Испаривање:	8 - 10 min/20°C
	Сушење при 20°C:	30 мин

	Брусење суво:	P400 - P600
	Брусење влажен:	P600 – P1200
	Понатамошна припрема:	Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL
	Рок на употреба:	12 месеци

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-2 (01.08.2024)