

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL COMPACTPRIMER PLUS HS 4:1

- Aparejo acrílico de alta calidad de relleno para cubriciones totales o parciales del automóvil
- Alto contenido de sólidos
- Gran capacidad de relleno
- Alta capacidad de aislamiento
- Buena estabilidad vertical
- Buena resistencia climática y buena protección anticorrosiva
- Añadiendo un 30% de HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE a la masilla conseguimos una buena adherencia a todos los plásticos pintables utilizados en la producción de automóviles
- Colores: blanco, negro y gris
- Cumple normativa VOC

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO
	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO

	Proporción de mezcla en volumen:	MOBIHEL COMPACTPRIMER PLUS HS 4:1 MOBIHEL ENDURECEDOR 2K 700 PLUS / 750 PLUS MOBIHEL DILUYENTE 2K 2100	4 partes 1 parte 10 - 15%
	Proporción de mezcla en peso:	MOBIHEL COMPACTPRIMER PLUS HS 4:1 MOBIHEL ENDURECEDOR 2K 700 PLUS / 750 PLUS MOBIHEL DILUYENTE 2K 2100	100 g 16 g 7 - 11 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	1 h	
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	26 - 34 s	

	Aplicación con pistola:	1.6 - 1.8 mm 1.8 - 2 bar
	numero de aplicaciones: Espesor de la película:	2-3 pasos 120 - 180 µm
	Evaporación:	8 - 10 min/20°C entre capas 15 - 20 min/ 20°C antes del secado en el horno
	Secado a 20°C: Secado a 60°C:	4 - 5 h 30 min
	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	15 - 20 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm
	Lijado en seco:	P360 - P600
	Lijado en mojado:	P600 - P1200
	Tratamiento adicional:	Todos los revestimientos del programa MOBIHEL
	Vida útil:	2 años

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (b)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **540 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **530 g/l**.

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humedad ,y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La ultima versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (01.08.2024)