






















Technikai információk (08/24)

## MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER PLUS

- Kiváló minőségű akril töltőanyag rész- és teljes gépjármű fényezéshez
- Magas szilárdanyag tartalom
- Jó töltőképesség
- Jó szigetelőképesség
- Jó függőleges stabilitás
- Jó időjárásállóság és jó korrózióvédelem
- A füllelhez 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE hozzáadásával jó tapadás érhető el minden fényezhető gépjármű műanyag felületen.
- Szín: fehér, fekete és szürke
- VOC kompatibilis

	FE	ZN	AL
<b>ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE</b>	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC
	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC

	<b>Keverési arány térfogat szerint:</b>	MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER PLUS MOBIHEL 2K EDZŐ 700 PLUS / 750 PLUS MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	4 rész 1 rész 10 - 15%
	<b>Keverési arány súly szerint:</b>	MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER PLUS MOBIHEL 2K EDZŐ 700 PLUS / 750 PLUS MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	100 g 16 g 7 - 11 g
	<b>Felhasználási idő 20°C-on:</b>	1 h	
	<b>Viszkozitás(RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	26 - 34 s	

	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	1.6 - 1.8 mm 1.8 - 2 bar
	<b>Rétegek száma:</b> <b>Rétegvastagság:</b>	2-3 réteg 120 - 180 µm
	<b>Rétegek:</b>	8 - 10 min/20°C a rétegek között 15 - 20 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt
	<b>Száradási idő 20°C-on:</b> <b>Száradási idő 60°C-on:</b>	4 - 5 h 30 min
	<b>Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):</b>	15 - 20 min Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	<b>Száraz csiszolás:</b>	P360 - P600
	<b>Száraz csiszolás:</b>	P600 - P1200
	<b>További alkalmazás:</b>	Az összes MOBIHEL programhoz tartozó fedőfesték
	<b>Szavatossági idő:</b>	2 év

2004/42/II B(b) (540) 530

EU határérték VOC (kategória: II B (b)) formájában, felhasználásra kész termék **540 g / l**. Felhasználásra előkészített termék **530 g / l**.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (01.08.2024)