

Технічна інформація (08/24)

MOBIHEL 2K ДОБАВКА ДЛЯ МАТУВАННЯ

- Засіб застосовується для матування MOBIHEL 2K акрилових автоемалей (MIX, готові кольори, безбарвний лак)

	Ретельно перемішати:	додається в розмірі до 100 % на повний об'єм автоемалі. З додаванням MOBIHEL 2K добавки для матування вкриваємість емалі знижується, тому не рекомендовано матувати відтінки з низьким ступенем вкривання! Для досягненні однакового ступеня матового ефекту темні кольори вимагають більшої кількості добавки для матування, ніж світлі кольори.
	Термін зберігання:	1 рік

Показники блиску покриття при різному ваговому доданні MOBIHEL 2K добавки для матування:

Змішування за вагою		Блиск (%)	
MOBIHEL 2K автоемаль акрилова	MOBIHEL 2K добавка для матування	Блиск 20°	Блиск 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

Окрім самого кольору ступінь блиску покриття залежить від наступних показників:

Показник	підвищення ступеня блиску	зниження ступеня блиску
Інтервал між окремими шарами	менш тривалий	більш тривалий
Товщина плівки	більш товста	менш товста
Затверджувач	повільний	швидкий
Розріджувач	повільний	швидкий
Робоча в'язкість	висока	низька
Спосіб висихання	прискорена сушка в печі	атмосферна сушка

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Кришку упаковки з затверджувачем слід щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може викликати дефект продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-21 (02.08.2024)

