

















Технічна інформація (08/24)

MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MIX

- Покриття має високу атмосферну та механічну стійкість
- Високий блиск
- Бажаний колір можливо отримати за допомогою програми підбору кольорів або шляхом Пошуку в кольорбоксі MOBIHEL Expert

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	MOBIHEL 2K ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ	
		P360 - P600
		MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ

	Співвідношення змішування за об'ємом:	 MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MIX MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1300 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2300	2 частини 1 частина 10%
		 MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MIX MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1100 / 9900 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	2 частини 1 частина 0%
		 MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MIX MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1500 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2500	2 частини 1 частина 0%
	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MIX MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1100 / 9900 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100 / 2300 / 2500	100 г 48 г 13 г
	Життєздатність суміші при 20°C:	2 ч	
	Робоча щільність: DIN 53211 Ф4 мм/20°C	17 - 20 сек.	
	Перевірка кольору:	Перед фарбувальними роботами слід перевірити відповідність кольору з нанесенням емалі на тестову картку та перевірити придатність перед фарбуванням об'єкта	

	Розпилення:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар RP
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2- 3повних шари 50 - 60 мкм
	Витримка/випарювання між шарами:	10 хв./20°С між шарами 10 - 15 хв./20°С перед сушінням у печі
	Час сушіння при 20°С: Час сушіння при 60°С:	16 год. 30 хв (t°С на об'єкті)
	Час сушіння (ІК короткохвильова сушка):	8 - 12 хв. Відстань до об'єкту: 70 - 80 см
	Термін зберігання:	4 роки

2К матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Кришку упаковки з затверджувачем слід щільно закрити після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може викликати дефект продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-3 (02.08.2024)