




Техническа информация (09/25)

MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4330

- Многофункционални акрилни втвърдители, предназначени за използване като компонент В в MOBIHEL 2:1 HS БЕЗЦВЕТЕН ЛАК DH при работна температура от + 35°C до +40°C.
- Осигуряват гладка повърхност, отлично сушене в дълбочина и спомага за постигане на високи нива на гланц.

	Съотношение на смесване - обемно:	MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4330 MOBIHEL 2.1 HS БЕЗЦВЕТЕН ЛАК DH	1 част 2 части
	Жизнеспособност (pot life) при 20°C:	1,5 ч	
	Срок на годност:	2 години	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2025-24 (02.09.2025)